

# FEUILLE A JOINTS



Ref: **MICATHERM S15**



**Couleur**

**Marron or**

**Format des  
Plaques en mm**

**Description**

1500 x 1500

Feuille de Mica souple collée avec une résine spéciale et un insert en inox 316L.

**Applications**

Micatherm S15 est recommandé pour des applications impliquant des températures élevées.

**Epaisseurs  
0.5 à 5.00 mm**

**Température Max**

900°C

**Pression Max**

60 Bar

**Caractéristiques selon ASTM**

Epaisseur	mm	1.50
Densité	g/cm <sup>3</sup>	2.00
Compressibilité	ASTM %	30
Mémoire élastique	ASTM %	40
Perte de poids à 800°C après 60'		< 3,5 %
Résistance de contrainte à 300°C		25 N/mm <sup>2</sup>
Résistance à la traction		35 N/mm <sup>2</sup>

Test effectué dans des conditions optimales Sur épaisseur de 1.50 mm. Les informations sont indicatives et n'engagent pas la responsabilité de la société.